GLOBACONS GLOBAL CONSTRUCCION	**ESTUCO (BLANCO o GRIS)**	**ET1-10** V- 2.0 - 2024 Pagina 1 de 1

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES

ESTUCO DE PULIMENTO, esta fabricado en base a sulfato de calcio y cemento de alta pureza, elaborado técnicamente para la aplicación de recubrimientos. Este producto de calidad, le asegura acabados finos y durables. Es un Estuco de buena manejabilidad y adherencia. Viene listo para mezclar con agua. "AHORRA TIEMPO". Su color blanco y uniforme reduce el consumo de pintura. Permite la transpiración de la humedad facilitando su secado. "ES PERMEABLE". Admite espesores hasta de 3 cm. sin fisurarse. Se puede emparejar con codal para acabados completamente planos. Permite terminar en forma integral paredes, filos, carteras, cielos falsos y dilataciones sin usar otros productos de complemento. Finalmente asegura una excelente relacion costo-beneficio

APLICACIONES

Como estuco de pulimento para interiores, sobre RELLENO GRIS, revoques (repellos o pañetes), bloque de cemento, ladrillo farol liso o estriado, ladrillo común, ladrillos limpios y concretos vaciados, Es el acabado ideal para interiores.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Densidad aparente	1.1 a 1.2 g/mL	Residuo en Tamiz Malla 200	8% Máx.
Tiempo de fraguado	18 ± 2	Textura	Polvo
Relación Agua/Estuco	0.5 L/Kg.	Color	Blanco o Gris
Dureza Superficial (Shore C)	> 80		

DURABILIDAD DEL PRODUCTO	Tres (3) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad	
PRESENTACIÓN	Sacos de polietileno de alta densidad por 20 Kg.	
RENDIMIENTOS	**Concretos vaciados y bloques de cemento**	2.0 a 2.5 Kg/m^2.
	Superficies repelladas o con estucos de relleno.	1.5 a 2.0 Kg/m2.
	Los consumos están sujetos a la plomada y niveles de las superficies.	
ALMACENAMIENTO	Conserve los sacos en un lugar seco y sobre estibas. Cierre siempre los sacos en uso.	

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

- Retire el polvo, las partículas sueltas y humedezca la superficie, si es necesario. Use mascarilla para polvos durante su preparación.
- Mezcle muy bien con la mano enguantada, adicionando el **Estuco** en polvo al agua de amasado, hasta obtener una pasta con la consistencia adecuada para su aplicación.
- La consistencia en las primeras capas de cubrimiento es pastosa y para las capas finales son más cremosas y fluida.
- Para llenar, aplique el estuco con una llana metálica lisa, extendiéndolo en capas verticales y horizontales de forma alternada, dejando endurecer suficientemente las más recientes.
- Para emparejar pase el codal fuertemente en forma horizontal y vertical para enrasar y aplanar la superficie.
- Retire el material recogido en el codal y aplíquelo de nuevo con la llana en las depresiones marcadas, hasta rellenarlas y repase la superficie con el codal hasta que esté completamente plana.
- Pula y asiente el estuco con una consistencia cremosa llevando el material con la llana a lo largo de la superficie. Estas capas de acabado se aplican en forma cruzada hasta lograr el acabado final.
- Generalmente son suficientes tres a cuatro capas de estuco para un acabado satisfactorio.

RECOMENDACIONES

- Conserve el **ESTUCO** en un lugar seco y protegido de la humedad.
- Deje secar completamente el estuco antes de pintar.
- Prepare sólo el material que alcance a aplicar antes de que se inicia su fraguado.
- La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto y del seguimiento de estas instrucciones.
- El agua para la mezcla deberá ser limpia libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánica u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad la resistencia o durabilidad del producto.
- Para no afectar la adherencia del **Estuco**, retire completamente los residuos de desmoldantes o grasas de las placas prefabricadas y de concreto, en estos casos se recomienda aplicar una base acuosa de imprimante con rodillo. (1/4 galon de imprimante acrilico por 4,5 gls de agua)
- Si el **Estuco** se aplica directamente sobre placas de concreto, se debe revisar que esten completamente fraguadas.
- No aplique el producto sobre superficies con humedades, en baños o cocinas.No aplicar enchapes sobre el **Estuco.**
- El **Estuco** no debe ser aplicado sobre pinturas
- El acabado liso del **Estuco** se da con la llana y preferiblemente lijado muy fino en los rebordes

ASISTENCIA TECNICA

GLOBACONS ofrece su asistencia tecnica permanentemente a sus clientes con servicio tanto en prevente como posventa asegurando el correcto manejo y aplicación de los productos para los acabados de construcción.

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por GLOBACONS y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo.

INFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA : TELEFONOS 3155861208 - 3162650807. EMAIL. comercialglobacons@gmail.com