GLOBACONS GLOBAL CONSTRUCCION	**RELLENO GRIS** **(RELLENO PARA INTERIORES)**	**ET2-020** V 2.0 de 2024 Pagina 1 de 1

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES

El ESTUCO de RELLENO es un producto constituido por cementantes y cargas de alta pureza, que le confiere características especiales para su manejabilidad y resistencia. Debido a su tiempo de fraguado y su formulación específica, aporta grandes ventajas por ser un sistema de Estuco-relleno de aplicación rápida y facil, generando rendimiento para el aplicador y excelentes características mecánicas a los acabados. Sustituye los repellos de arena con cemento, argamasa o estucos de relleno plásticos con una mejor relacion costo-beneficio.

APLICACIONES

El **Relleno gris** esta diseñado para ser aplicado en interiores como estuco de relleno, sobre diferentes tipos de mampostería como ladrillo común, ladrillo farol, bloques prefabricados y placas de concreto vaciado. Para el acabado final o pulimento se recomienda utilizar los **Estuco** de **GLOBACONS.**

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FISÍCAS		GLANULOMETRIA	
Densidad aparente	1.4 a 1.5 g/mL	Residuo en Tamiz Malla 20 (850 micras)	10.0 % máx.
Tiempo de fraguado	21 ± 2 minutos	Residuo en tamiz Malla 40 (425 micras)	18 % máx.
Color	Gris	Residuo en tamiz Malla 60 (250 micras)	28% máx.
		Textura	Polvo granulado

DURABILIDAD DEL PRODUCTO	Tres (3) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad	
PRESENTACIÓN	Sacos de polietileno por 25 Kg.	
RENDIMIENTOS	Concretos vaciados y Bloques de cemento	**2.5 a 3.5 Kg/m².**
	Ladrillo farol:	**5.0 a 6.0 Kg/m**
	Ladrillo común	**Más de 6.0 Kg/m².**
	Los consumos están sujetos a la plomada y niveles de las superficies.	
ALMACENAMIENTO	Conserve los sacos en un lugar seco y sobre estibas. Cierre herméticamente los sacos en uso.	

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

1. Retire el polvo y las partículas sueltas de las superficies, verifique que estas no tengan grasa o desmoldantes. Use mascarilla para polvos durante su preparación.
2. Mezcle muy bien con la mano enguantada, adicionando el **Relleno gris** en polvo al agua de amasado, hasta obtener una pasta con la consistencia adecuada para su aplicación, las primeras capas de cubrimiento deben ser pastosas.
3. Para llenar, aplique el **Relleno gris** con una llana metálica, extendiéndolo en capas verticales y horizontales de forma alternada, dejando endurecer lo suficiente para dejar aplicar la segunda capa.
4. Para nivelar la superficie pase el codal fuertemente en forma horizontal y vertical para enrasar.
5. Retire el material recogido en el codal y aplíquelo de nuevo con la llana en las depresiones marcadas, hasta rellenarlas y repase la superficie con el codal hasta que esté completamente nivelada la superficie.
6. Generalmente son suficientes tres a cuatro capas de **Relleno** y dos a tres de **Estuco** para un acabado satisfactorio.

RECOMENDACIONES

1. Mezclar el **Relleno** con agua libre de acidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia y durabilidad del producto.
2. Preparar sólo el material que alcance a aplicar antes de 25 minutos tiempo en que se inicia su fraguado, una vez se consuma lavar el recipiente con agua libre de impurezas.
3. Limpiar periódicamente con la espátula la llana y el codal.
4. La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto y del seguimiento de estas instrucciones.
5. Para no afectar la adherencia del **Relleno**, cuando se aplique sobre placas prefabricadas y de concreto, retire completamente los residuos de desmoldantes o grasas, en estos casos se recomienda aplicar una base de imprimante con rodillo(1/4 galon de imprimante acrilico por 4,5 gls de agua).
6. Si el Relleno se aplica directamente sobre placas de concreto, se debe revisar que esten completamente fraguadas.
7. No aplique el relleno sobre superficies con humedades como en baños o cocinas.
8. Las primeras capas de Relleno se aplican con llana y codal y el acabado final se hace con la llana.

ASISTENCIA TECNICA

GLOBACONS ofrece su asistencia tecnica permanentemente a sus clientes con servicio tanto en prevente como posventa asegurando el correcto manejo y aplicación de los productos para los acabados de construcción.

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por GLOBACONS y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo.

INFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA , TELEFONOS 3155861208 - 3162650807. EMAIL. comercialglobacons@gmail.com